



Altura Silk

Scheda tecnica

COD. 123/000

Vernice poliuretanica monocomponente satinata.

Idonea per la protezione di tutti i supporti lignei di pregio come per esempio, arredamenti interni di imbarcazioni, infissi, portoncini, mobili etc.

Esalta e protegge la naturale bellezza del legno con una finitura di finissimo aspetto estetico.

Per le sue elevate caratteristiche di riempimento, è possibile evitare l'impiego di prodotti di pre-trattamento del legno senza pregiudicare il risultato finale e la durata nel tempo.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	satinato	
COMPOSIZIONE	legante a base di polimeri poliuretanic	
PESO SPECIFICO	0,91 ± 0,02 g/cm ³ a 20 °C	
VISCOSITÀ	165 ± 15 s	tazza DIN4 a 20°C
RESIDUO SECCO	50,8 ± 0,5 % p/p	
BRILLANTEZZA	14 ± 2 unità	a 60° (secondo la natura del legno)

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

COLORE

Neutro,



CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

	ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	fuori polvere: 2 ore per ricopertura: 24 ore
	RESA PRATICA	12-13 m ² / L per mano in funzione dell'assorbimento del legno
	DILUIZIONE In volume	pronto all'uso
	ATTREZZI	pennello

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: legno

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, esente da tracce di sporco, grasso, ecc.

Le vecchie vernici screpolate devono essere eliminate mediante carteggiatura o decapaggio chimico; le vecchie vernici ancora in buono stato devono essere pulite, sgrassate e carteggiate.

	LEGNO NUOVO		LEGNO GIÀ VERNICIATO (con vernici in buono stato)		LEGNO GIÀ VERNICIATO (con vernici screpolate)*	
FONDO	BIOLEGNO	1 MANO	–		BIOLEGNO	1 MANO
FINITURA	ALTURA SILK	2-3 MANI	ALTURA SILK	2-3 MANI	ALTURA SILK	2-3 MANI

*: vedi preparazione del supporto.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Vernice poliuretanica monocomponente satinata
RESIDUO SECCO	50,8 ± 0,5 % p/p
PESO SPECIFICO	0,91 ± 0,02 g/cm ³ a 20 °C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

L'applicazione di due o tre mani (con leggera abrasivatura tra una mano e l'altra) assicurano il massimo effetto estetico e protettivo. I toni cromatici di questa collezione sono influenzati dal colore del legno sottostante e dalle modalità applicative; si consiglia una prova preventiva.

Applicare in ambienti ben areati. Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

Per evitare difetti di filmazione, non applicare sotto l'azione diretta del sole e del vento e a temperatura inferiore a 5°C.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».

CQ Rev. 4 – Maggio 2015

“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA”



Boero Bartolomeo S.p.A.

I - 16121 Genova • Via Macaggi, 19 • Tel. +39 010 5500.1 • Fax +39 010 5500.300 • www.boero.it • sales.boero@boero.it