# Boerogloss

## Scheda tecnica

COD. 479/….

Smalto brillante anticorrosivo , per interni ed esterni .

Smalto alchidico , di facile applicazione ed ottima distensione consente di proteggere e decorare superfici in ferro e legno adeguatamente preparate.

Resistente agli agenti atmosferici, grazie alla presenza di pigmenti particolarmente efficaci anche all'esterno.

## CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

| | | |
|---|---|---|
| **ASPETTO** | brillante | |
| **COMPOSIZIONE** | a base di legante sintetico alchidico | |
| **PESO SPECIFICO** | 1,13 ± 0,02 g/cm$^3$ a 20°C | |
| **VISCOSITÀ** | 175 ± 10 s | tazza DIN 4 a 20°C |
| **RESIDUO SECCO** | 69 ± 2 % p/p | |

**Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"**

## COLORE

Bianco, nero e tinte di cartella

## CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

| | |
|---|---|
| **ESSICCAZIONE*** **(dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)** | **fuori polvere: 2-4 ore** **per ricopertura: 24 ore** |
| **RESA PRATICA** | **10-11 m² /L per mano** |
| **DILUIZIONE** In volume | **Pronto all'uso, max 5% con diluente 700** |
| **ATTREZZI** | **pennello, rullo** |

* Con temperature più basse ed umidità relativa più alta i tempi di essiccazione possono aumentare.

## SISTEMA APPLICATIVO

**SUPPORTI:** legno, ferro esente da calamina e ruggine non aderente.
**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:** il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da tracce di sporco, grasso, ecc.
Le vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura accurata o sabbiatura o decapaggio chimico; le vecchie pitture ancora in buono stato devono essere pulite, sgrassate e carteggiate o spazzolate.

| | FERRO NUOVO | | LEGNO NUOVO | | SUPPORTI GIÀ VERNICIATI (con pitture ben ancorate ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FONDO** | **FERSAN** | **1 MANO** | **CASABELLA** | **1 MANO** | – | |
| **FINITURA** | **BOEROGLOSS** | **2 MANI** | **BOEROGLOSS** | **2 MANI** | **BOEROGLOSS** | **2 MANI** |

Nel caso in cui il fondo sia stato applicato da più di 72 ore è bene procedere ad una leggera carteggiatura prima dell'applicazione della finitura.

## VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

| | |
|---|---|
| **CARATTERISTICHE GENERALI** | Smalto brillante sintetico per interni ed esterni , indicato per finiture su supporti di legno e ferro. |
| **RESIDUO SECCO** | **69 ± 2 % p/p** |
| **PESO SPECIFICO** | **1,13 ± 0,02 g/cm³** a 20 °C |

## NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C e con umidità relativa superiore all' 85%.
Non applicare in presenza di condensa e sotto l'azione diretta del sole.
Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

*Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.*
*Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».*

**CQ Rev. 0 - Novembre 2014**

***"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"***

Boero Bartolomeo S.p.A.
I - 16121 Genova • Via Macaggi, 19 • Tel. +39 010 5500.1 • Fax +39 010 5500.300 • www.boero.it • sales.boero@boero.it