

Il colore italiano dal 1831

IDROCOLOR ALTA DEFINIZIONE



LINEA PROFESSIONALE

COD. 700.810

IDROPITTURA SUPERLAVABILE ACRILICA



ECCEZIONALE
APPLICABILITÀ



RISOLVE SEGNI
DI RIPRESA
E DI PROFILATURA



FINITURA
COMPATTA
E UNIFORME



1831

Idropittura acrilica superlavabile (Classe 1), fine ed extra opaca. La Tecnologia 4K, con utilizzo di materie prime innovative, garantisce piacevolezza applicativa ed eccellente distensione e dilatazione, per colori profondi e inalterabili, senza segni di ripresa e difetti estetici. Reologia ottimizzata per una miglior distribuzione del prodotto, lavorazioni più rapide con minor fatica, anche su ampie metrature, con meno mani e garanzia di un risultato di qualità. Ottimo punto di bianco e ottima gestione del colorato, coprente e uniformante, anche su tinte forti. Resa estetica perfetta e omogenea su molteplici supporti, senza segni di sovrapposizione e di profilature con una buona gestione del ritocco.

Con certificato IAQ Indoor Air Quality di classe "A+". Formaldeide Free*. Risponde al requisito b del criterio 2.5.13 "Pitture e Vernici" e al criterio 2.5.1 "Emissione negli ambienti confinati (inquinamento indoor)" dell'Allegato al D.M. del 23 giugno 2022 CAM.

*Formaldeide inferiore ai limiti di soglia di rilevazione strumentale e non intenzionalmente aggiunta.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

ASPETTO FINALE	Opaco	
COMPOSIZIONE	A base di resine acriliche in emulsione	
PESO SPECIFICO	1,33 ± 0,03 kg/L a 20°C	ISO 2811-1
VISCOSITÀ BROOKFIELD	22.000 ± 2.000 cP a 20°C	G6V20 ASTM D2196
CONTENUTO VOC - C.O.V.	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/a): 30 g/L (2010). Il prodotto contiene al massimo 2 g/L di C.O.V.	

CLASSIFICAZIONE UNI EN 13300

BRILLANTEZZA	Molto opaco < 2 (85°)	ISO 2813
RAPPORTO DI CONTRASTO	Classe 2 a 5 m²/L	ISO 6504-3
GRANULOMETRIA	Fine < 100 µm	EN 21524
RESISTENZA AL LAVAGGIO	Classe 1 (< 5 µm dopo 200 cicli)	ISO 11998

CLASSIFICAZIONE UNI 10795

PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	Alta > 150 g/m²·d	UNI EN ISO 7783-2
----------------------------------	-------------------	-------------------

COLORE

Bianco



Boero Bartolomeo S.p.A.
Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy
Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.300
sales.boero@boero.it - www.boero.it


GRUPPO BOERO
DAL 1831



Il colore italiano dal 1831

IDROCOLOR ALTA DEFINIZIONE



LINEA PROFESSIONALE

COD. 700.810

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

ATTREZZI

Rullo, Pennello

DILUIZIONE IN VOLUME

Max 15% con acqua potabile*

RESA PRATICA

12-14 m²/L per mano

in funzione dell'assorbimento del supporto

ESSICCAZIONE

Secco al tatto: 1 h

Per ricopertura: 4 h

(dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)

*Tinte derivate da basi diverse dalla bianca necessitano diluizioni inferiori, 10% max in volume.
Per ottenere un ottimo risultato estetico, non superare le diluizioni massime indicate.

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: intonaci civili, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco, opportunamente preparati.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente macchie d'umidità attive, tracce di sporco, grasso, etc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate con spazzolatura o carteggiatura. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con BOEROSTUCCO. Su supporti nuovi o con vecchie idropitture poco sfarinanti, applicare 1 mano di FONDO 2000 o IDROACRIL. Su supporti con pitture ben ancorate, applicare direttamente 2 mani di IDROCOLOR ALTA DEFINIZIONE.

CICLO APPLICATIVO

	SUPPORTI NUOVI		SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (leggermente sfarinanti)		SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (ben ancorate)	
FONDO	FONDO 2000 o IDROACRIL	1 MANO	FONDO 2000 o IDROACRIL	1 MANO	-	-
FINITURA	IDROCOLOR ALTA DEFINIZIONE	2 MANI	IDROCOLOR ALTA DEFINIZIONE	2 MANI	IDROCOLOR ALTA DEFINIZIONE	2 MANI

Valutare il numero di mani in base alle condizioni di esercizio e del supporto.



Boero Bartolomeo S.p.A.
Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy
Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.300
sales.boero@boero.it - www.boero.it


GRUPPO BOERO
DAL 1831