

**FASSA ZL25 INTONACO DI LISCIATURA A BASE GESSO IN
POLVERE - kg.5 in sacco**

Cod.

451109



DESCRIZIONE

intonaco secco composto da calce idrata, gesso, farina di roccia ed additivi specifici per migliorare la lavorazione e l'adesione per la lisciatura su intonaci interni - deve essere utilizzato allo stato originale senza aggiunte di materiali esterni - va miscelato con il 54-58% di acqua e mescolato a mano o meglio mediante agitatore meccanico fino ad ottenere un composto omogeneo e privo di grumi - tempi di lavorazione circa 1 ora - specifico per interni - temperatura di applicazione da +5°C a +35°C - conforme alla Norma EN 13279-1 B3-20-2 - reazione al fuoco (EN 13501-1) Classe A1